

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

CAR 24K Kohlefaseroving-Spule 24K

Faserfamilie & Zugeigenschaften	HTS40
Präparationseigenschaften	F13
Filamentanzahl	24K
Garnfeinheit (ohne Präparationsauftrag)	1600tex
Zugfestigkeit [MPa]	4400
Zug-E-Modul [GPa]	240
Bruchdehnung [%]	1,8
Filamentdurchmesser [μm]	7,0
Dichte [g/cm^3]	1,77

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere technischen Informationen beschreiben die Beschaffenheit unserer Produkte und stellen keine Garantie dar. Sie befreien den Anwender nicht von der eigenen Prüfung auf bestimmte Eigenschaften oder deren Eignung für bestimmte Verarbeitungsverfahren und Anwendungen. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter.