

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

SCF-0,2 Carbonkurzfaser gemahlen, 0,2 mm

Physikalische / Chemische Eigenschaften

Material	Recyclat-A-0,5
Dichte:	1,78 g/cm ³ - 1,80 g/cm ³
Schüttgewicht:	0,40 – 0,60 kg/dm ³
Feuchte:	< 0,4 %
max. Faserlänge:	< 80 µm (mittlere Faserlänge)

Lagerung

Es wird empfohlen die gemahlene Carbonkurzfaser trocken zu lagern.

Verpackungseinheit

10 kg-Papiersack

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere technischen Informationen beschreiben die Beschaffenheit unserer Produkte und stellen keine Garantie dar. Sie befreien den Anwender nicht von der eigenen Prüfung auf bestimmte Eigenschaften oder deren Eignung für bestimmte Verarbeitungsverfahren und Anwendungen. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter.